

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能(%)		产品用料、加工-泡沫塑料要求-表面密度(kg/m³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	沙发	兴仁县美怡佳布艺沙发加工厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县东湖街道办事处陆关安置小区	160	/	2020-07-15	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	37.0%	座面≥25	31
2	沙发	惠水县尚美沙发厂	黔南州惠水县濠江街道桥洞村二组130号	20-9	/	2020-11-10	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	37.0%	座面≥25	31
3	沙发凳	西秀区陆号沙发厂	贵州省安顺市西秀区轿子山镇虹龙村徐家庄组67号	500*500*500(mm)	/	2020-10-15	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	38.0%	座面≥25	33
4	沙发	安顺开发区涵琪沙发厂	贵州省安顺开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A4栋厂房	S-54	/	2020-11-10	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	37.0%	座面≥25	30
5	沙发	惠水县惠美特沙发厂	惠水县高镇镇永安电机有限公司原大礼堂	A68	/	2020-11-16	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	37.0%	座面≥25	31

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能(%)		产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度(kg/m³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
6	沙发	安顺开发区迪梦思家具厂	贵州省安顺开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园B9号厂房	8268#	/	2020-11-10	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	37.0%	座面≥25	32
7	沙发	安顺市西秀区喜瑞沙发厂	安顺市西秀区华西办欢喜岭工业园区	C26	/	2020-09-18	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	41.0%	座面≥25	36
8	圆踏沙发	贵州秀春家具有限公司	贵州省贵阳市南明区后巢村温室[后巢乡]	1979	/	2020-10-11	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	36.0%	座面≥25	26
9	沙发	毕节市轩宇沙发厂	贵州省毕节市七星关区长春堡镇新街中段	821	/	2020-09-02	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	43.0%	座面≥25	37
10	沙发	贵州祥合涛家具有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区	821	/	/	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	35.8%	座面≥25	28

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能(%)		产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度(kg/m³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
11	沙发	大方县明业沙发厂	贵州省毕节市大方县经济园区(循环园区)3号楼标准厂房	小款3#	/	2020-08-30	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	39.0%	座面≥25	32
12	沙发	七星关区海子街镇瑞丰家具店	贵州省毕节市七星关区海子街镇黑尼井村	2020	/	2020-09-08	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	44.0%	座面≥25	37
13	沙发	贵州铜仁明河床具实业有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔佳诚置业生活物资城B23-1-32号商铺	1808	/	/	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	35.6%	座面≥25	29
14	沙发	盘州市乐民恒艺沙发制造有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市乐民镇新街	370*350*350(mm)	/	2020-08-15	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	36.0%	座面≥25	30
15	沙发	安顺开发区川府家私加工厂	贵州省安顺开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A23#栋厂房	927	/	2020-11-17	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	38.0%	座面≥25	33

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能(%)		产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度(kg/m ³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
16	沙发	惠水县明发沙发加工厂	贵州省惠水县濛江街道首创村九组	666	/	2020-11-04	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	37.0%	座面≥25	33
17	沙发	惠水县明吉沙发店	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道和平路57号	小三件	/	2020-11-04	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	38.0%	座面≥25	33
18	沙发	福泉市马场坪兰子布艺沙发加工厂	福泉市马场坪办事处金山南路88号	1351	/	2020-09-26	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	36.0%	座面≥25	29
19	沙发(圆凳)	施秉县港标家居有限公司	贵州省施秉县城关镇沙坪村长江路	φ300*330(mm)	/	2020-09-15	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	35.4%	座面≥25	26
20	脚踏	福泉市新宇晟家具制造有限公司	福泉市龙昌镇龙井村半边街组	新款1	/	2020-05-12	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	合格	---	---	C级≥35%	35.8%	座面≥25	27

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能(%)		产品用料、加工-泡沫塑料要求-表面密度(kg/m ³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
21	办公沙发(单人)	贵州欣尊荣办公家具有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇蒙台村103号	1032	/	2020-11-19	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	—	—	C级≥35%	35.6%	座面≥25	35
22	沙发脚踏	贵州美逸家具实业有限公司	黔南州独山县影山镇家居产业园第12幢厂房B区	950*900*350(mm)	/	2020-01	产品用料、加工,产品外观性能,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	不合格	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能:29%	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能:C级≥35%	C级≥35%	29.0%	座面≥25	26
23	沙发	玉屏侗族自治县报喜鸟家居厂	玉屏侗族自治县平溪办事处七里塘	001	/	2020-08-15	产品用料、加工,产品外观性能,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	不合格	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能:31%	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能:C级≥35%	C级≥35%	31.0%	座面≥25	25.3
24	沙发	修文县龙场镇孝安家具沙发店	修文县龙场镇潮水村二组	300*350(mm)	/	2020-11-07	产品用料、加工,产品外观性能,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	不合格	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能:29%	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能:C级≥35%	C级≥35%	29.0%	座面≥25	42

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能(%)		产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度(kg/m³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
25	沙发	贵州云涛家具制造厂	贵阳市修文县扎佐镇红星村四组	320*420(mm)	/	2020-11-09	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	不合格	①产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能: 28% ②产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度: 座面28%	①产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能C级≥35% ②产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度: 座面≥25%	C级≥35%	28.0%	座面≥25	23
26	沙发	贵州益龙家居有限公司	贵州省黔南州瓮安县银盏镇经济开发区返乡农民工创业园4号厂房二楼	9039	/	2020-09-18	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	不合格	产品用料、加工-木制件-表2序号2: 内部用料使用贯通裂缝木材和带有树皮的木材	产品用料、加工-木制件-表2序号2: 内部用料不应使用: (1)贯通裂缝材; (2)昆虫尚在侵蚀的木材; (3)轻微腐朽面积超过零部件面积15%的木材; (4)腐朽材深度超过材厚25%的木材; (5)有轻微裂缝或节子, 影响结构强度的木材; (6)带有树皮的木材	C级≥35%	40.0%	座面≥25	33
27	沙发	毕节市鑫欧家具有限公司	毕节市民营经济第二孵化园(原毕节棉纺织厂内)	172	/	2020-09-01	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	不合格	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能: 28%	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能C级≥35%	C级≥35%	28.0%	座面≥25	28

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能(%)		产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度(kg/m³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
28	沙发(脚踏)	余庆县金新家具有限公司	贵州省遵义市余庆县白泥镇工业园区	9926	/	2020-05	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	不合格	产品用料、加工-木制件-表2序号2内部: 用料使用腐朽深度超过材厚25%以上和带有树皮的木材	产品用料、加工-木制件-表2序号2内部: 内部用料不应使用: (1) 贯通裂缝材; (2) 昆虫尚在侵蚀的木材; (3) 轻微腐朽面积超过零部件面积15%的木材; (4) 腐朽材深度超过材厚25%的木材; (5) 有轻微裂缝或节子, 影响结构强度的木材; (6) 带有树皮的木材	C级≥35%	35.3%	座面≥25	29
29	单人沙发	福泉市龙昌镇鸿远傢私厂	福泉市龙昌镇林产园区A-07	卡座	/	2020-10-18	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	不合格	产品用料、加工-木制件-表2序号2内部: 内部用料使用带有树皮的木材	产品用料、加工-木制件-表2序号2内部: 内部用料不应使用: (1) 贯通裂缝材; (2) 昆虫尚在侵蚀的木材; (3) 轻微腐朽面积超过零部件面积15%的木材; (4) 腐朽材深度超过材厚25%的木材; (5) 有轻微裂缝或节子, 影响结构强度的木材; (6) 带有树皮的木材	C级≥35%	37.0%	座面≥25	25.4

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能(%)		产品用料、加工-泡沫塑料要求-表面观密度(kg/m³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
30	沙发凳	大方县晶晶家具有限公司	贵州省毕节市大方县经济开发区(循环经济产业园区)9号楼2层	A2	/	2020-08-30	产品用料、加工, 产品外观性能, 理化性能(表面涂层理化性能), 理化性能(覆面材料理化性能), 力学性能要求, 安全性能	不合格	产品用料、加工-木制件-表2序号2内部: 内部用料使用带有树皮的木材	产品用料、加工-木制件-表2序号2内部: 内部用料不应使用: (1) 贯通裂缝材; (2) 昆虫尚在侵蚀的木材; (3) 轻微腐朽面积超过零部件面积15%的木材; (4) 腐朽材深度超过材厚25%的木材; (5) 有轻微裂缝或节子, 影响结构强度的木材; (6) 带有树皮的木材	C级≥35%	42.0%	座面≥25	36