

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅游鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	运动休闲鞋	松桃孟溪镇新华联生活超市	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇信用社旁边	玉登	福建南安市玉登鞋业有限公司	中国福建南安市美林玉叶工业区	7531	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
2	女时尚休闲鞋	代遐勇（黔东南凯里市）个体户	贵州省凯里市大十字地下商场69号	图形商标	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38号	230 (2.5) 225 (2.5) 备: 235 (2.5)	2019.9.7	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
3	男生活跑鞋	代遐勇（黔东南凯里市）个体户	贵州省凯里市大十字地下商场69号	图形商标	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38号	250 (2.5) 260 (2.5) 备: 250 (2.5)	2019-12-12	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
4	女减震跑鞋	刘化溪（个体工商户）	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道富民东路	LI-NING	李宁（中国）体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	检: 220 (2) 225 (2) 备: 245 (2)	2016年11月05日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
5	男减震跑鞋	刘化溪（个体工商户）	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道富民东路	LI-NING	李宁（中国）体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	检: 265 (3) 备: 265 (3)	2017年03月06日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅游鞋)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	男综训鞋	贞丰县特步专卖店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道富民路政府大门旁	特步	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园7号街坊9(C)号地块	检: 245(2.5) 250(2.5) 备: 265(2.5)	2019年12月7日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
7	男单鞋	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	德尼尔森	浙江德尼尔森鞋业有限公司	温州经济技术开发区永安江路25号	检: 255mm、240mm 备: 245mm	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
8	男单鞋	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	德尼尔森	浙江德尼尔森鞋业有限公司	温州经济技术开发区永安江路25号	检: 255mm、265mm 备: 245mm	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
9	男健型综训鞋	盘州市曼曼服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路(奥园广场负一楼永辉超市外)	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区	检: 250/40 备: 265/43	2020年4月12日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
10	男赤足型综训鞋	盘州市曼曼服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路(奥园广场负一楼永辉超市外)	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区	255/41	2020年5月18日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅游鞋)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	男缓震型跑鞋	盘州市曼曼服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路(奥园广场负一楼永辉超市外)	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区	检: 245/39、250/40 备: 255/41	2019年12月20日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
12	361°男常规模跑鞋	惠水县文杰西域铁马服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道惠兴路	361°	三六一度(中国)有限公司	中国福建厦门市湖里高新技术园区三六一度大厦	检: 245(2.5)39 250(2.5)40 备: 245(2.5)39	2020-04-23	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
13	361°男板鞋	惠水县文杰西域铁马服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道惠兴路	361°	三六一度(中国)有限公司	中国福建厦门市湖里高新技术园区三六一度大厦	检: 265(2.5)43 260(2.5)42 备: 255(2.5)41	2018-12-30	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
14	男运动鞋	罗甸县东易服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路(田云杉门面)	adidas	阿迪达斯体育(中国)有限公司	苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号	检: 265(2.5) 备: 250(2.5)	2019年01月01日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
15	女运动鞋	罗甸县东易服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路(田云杉门面)	adidas	阿迪达斯体育(中国)有限公司	苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号	检: 220(2)225(2) 备: 225(2)	2020年01月01日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅游鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	361°女常 规跑鞋	惠水县文杰 西域铁马服 装店	贵州省黔南布依 族苗族自治州惠 水县涟江街道惠 兴路	361°	三六一度 (中国)有 限公司	中国福建厦门 市湖里高新科 技园区三六一 度大厦	检: 230 (1.5) 36 备: 230 (1.5) 36	2020-03-03	标识、帮底剥离强度或底墙与帮 面剥离强度、成鞋耐折性能、外 底耐磨性能、外底与外中底粘合 强度、可分解致癌芳香胺染料、 游离或可部分水解的甲醛、感官 质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
17	女休闲鞋	德江县蜘蛛 鞋店	德江县城南世纪 明珠C3-1-4号	蜘蛛王	蜘蛛王集团 鞋业有限公司	浙江省瑞安市 飞云新区孙熬 公路A-888号	规格: 检: 235、245 备: 240	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮 面剥离强度、成鞋耐折性能、外 底耐磨性能、外底与外中底粘合 强度、可分解致癌芳香胺染料、 游离或可部分水解的甲醛、感官 质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
18	女单鞋	德江县蔡庆 丰兽霸鞋店	德江县香树路20 号	兽霸	兽霸鞋业有 限公司	浙江省青田县 温溪镇安定东 路282号(兽 霸工业园)	检: 225、 240 备: 235	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮 面剥离强度、成鞋耐折性能、外 底耐磨性能、外底与外中底粘合 强度、可分解致癌芳香胺染料、 游离或可部分水解的甲醛、感官 质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
19	男运动鞋 (健步 鞋)	金沙县匹克 专卖店	贵州省毕节市金 沙县城关镇城治 路19号	匹克	匹克(中 国)有限公 司	泉州市惠安县 城南工业园	250(40)	2019年12月 16日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮 面剥离强度、成鞋耐折性能、外 底耐磨性能、外底与外中底粘合 强度、可分解致癌芳香胺染料、 游离或可部分水解的甲醛、感官 质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
20	男运动鞋 (文化 鞋)	金沙县匹克 专卖店	贵州省毕节市金 沙县城关镇城治 路19号	匹克	匹克(中 国)有限公 司	泉州市惠安县 城南工业园	检: 260 (42) 250 (40) 备: 265 (43)	2019年11月 29日	标识、帮底剥离强度或底墙与帮 面剥离强度、成鞋耐折性能、外 底耐磨性能、外底与外中底粘合 强度、可分解致癌芳香胺染料、 游离或可部分水解的甲醛、感官 质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅游鞋)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	男经典板鞋	大方林寿平服装店	贵州省毕节市大方县大方镇综合楼	意尔康 yearcon	福建意尔康体育用品有限公司	福建省晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38号	货号: 53904010	2019-03-03	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
22	男时尚休闲鞋	大方林寿平服装店	贵州省毕节市大方县大方镇综合楼	意尔康 yearcon	福建意尔康体育用品有限公司	福建省晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38号	货号: 53901410	2019-04-12	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
23	男生活跑鞋	大方林寿平服装店	贵州省毕节市大方县大方镇综合楼	意尔康 yearcon	福建意尔康体育用品有限公司	福建省晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38号	货号: 52005007	2019-12-13	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
24	矮帮运动板鞋	赤水市思佳老北京布鞋店	贵州省遵义市赤水市市中人民西路青青佳苑	步赛诺	凯友商贸有限公司	成都市锦江区梨花街9号附2号	尺码 检: 42、43 备: 41	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
25	健康鞋	赤水市思佳老北京布鞋店	贵州省遵义市赤水市市中人民西路青青佳苑	荣仕	泉州市荣仕体育用品有限公司	中国、福建省泉州市洪濑镇扬美开发区	检: 39、 43 备: 42	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅游鞋)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	健康鞋	赤水市思佳老北京布鞋店	贵州省遵义市赤水市市中人民西路青青佳苑	荣仕	泉州市荣仕体育用品有限公司	中国·福建省泉州市洪濑镇扬美开发区	检：42、40 备：41	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
27	鞋/休闲鞋	修文县漠士服装店	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都合力超市外租区A-18号	MOST	广州漠士服饰有限公司	广州市荔湾区西增路63号	尺码：检：250、260 备：240 型号：二型半	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
28	鞋/休闲鞋	修文县漠士服装店	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都合力超市外租区A-18号	MOST	广州漠士服饰有限公司	广州市荔湾区西增路63号	尺码：41 (255)、 42(260) 备：38 (240)	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
29	女鞋深口Q	王德丽(个体)	开阳县城关镇云开国际1-1-4号	卡迪高	广州市白云区宏迪鞋厂	广州市白云区均禾街长红村第二工业区自编18号	码数：检：235、240 备：230	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/
30	鸿星尔克慢跑系列-女慢跑鞋	开阳县欣然服装店	贵州省贵阳市开阳县南山社区中山商城7栋1楼19-21号门面	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区	检：36 38 备：39	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅游鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	休闲鞋	松桃孟溪镇新华联生活超市	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇信用社旁边	光速	泉州国冠商贸有限公司	福建省晋江市鞋都工业园	19321	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	不合格	磨痕长度(发泡材料)(左脚): 16.4mm 磨痕长度(发泡材料)(右脚): 15.5mm	外底耐磨; ≤ 14.0mm	/
32	女休闲鞋	德江县蜘蛛鞋店	德江县城南世纪明珠C3-1-4号	蜘蛛王	蜘蛛王集团有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	规格: 检: 235、245 备: 240	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	不合格	帮底开胶(左脚): 20.8mm, 23.8mm 帮底开胶(右脚): 13.2mm	耐折性能: 割口裂口长度不应大于20.0mm; 折后出现新裂纹不应超过3处且单个裂纹长度不应大于5.0mm; 折后不应出现帮面裂浆、裂面, 底墙、帮底或鞋底开胶长度不应大于5.0mm。鞋底不应出现涂色脱落; 沿条处不应出现裂纹。气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象	/
33	矮帮运动板鞋	赤水市思佳老北京布鞋店	贵州省遵义市赤水市市中人民西路青青佳苑	步赛诺	凯友商贸有限公司	成都市锦江区梨花街9号附2号	尺码 检: 42、43 备: 41	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	不合格	001衬里(鞋腰和鞋舌): 耐摩擦色牢度: 1-2级 001内垫: 耐摩擦色牢度: 1-2级	耐摩擦色牢度 ≥ 2-3级	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅游鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	时尚布鞋	赤水市思佳老北京布鞋店	贵州省遵义市赤水市市中人民西路青青佳苑	步赛诺	凯友商贸有限公司	成都市锦江区梨花街9号附2号	尺码：检：44、39 备：41	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	不合格	甲醛： 139mg/kg	甲醛≤ 75mg/kg	/
35	女鞋短靴D	王德丽（个体）	开阳县城关镇云开国际1-1-4号	卡迪高	广州市白云区宏迪鞋厂	广州市白云区均禾街长红村第二工业区自编18号	码数：检：225 235 备：230	/	标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度	不合格	1、标识：材质名称不规范，无生产日期。 2、内垫：耐摩擦色牢度：2级	1、标识：信息正确完整。 2、衬里和内垫耐摩擦色牢度≥3级	/