

附件

省市场监管局建筑防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											最大峰拉力(纵向)		最大峰拉力(横向)		最大峰时延伸率(纵向)		最大峰时延伸率(横向)	
											标准值(N/50m m)	实测值(N/50m m)	标准值(N/50m m)	实测值(N/50m m)	标准值(%)	实测值(%)	标准值(%)	实测值(%)
1	弹性体改性沥青防水卷材	贵州巴图赛奥防水建材有限公司	贵阳市清镇市卫城镇160工业区	SBS I PY PE PE 3 10	/	2021-09-28	不透水性,可溶物含量,耐热性,低温柔性,拉力,接缝剥离强度,热老化,渗油性,延伸率	合格	/	/	≥500	855.0	≥500	735	≥30	35	≥30	42
2	弹性体改性沥青防水卷材	贵州圣地建筑防水材料有限公司	遵义市播州区三岔镇庆远社区寒坡岭	SBS I PY PE PE 3 10	/	2021-09-01	不透水性,可溶物含量,耐热性,低温柔性,拉力,接缝剥离强度,热老化,渗油性,延伸率	合格	/	/	≥500	760.0	≥500	578	≥30	34	≥30	38
3	弹性体改性沥青防水卷材	贵州省完达美防水材料有限公司	黔东南州凯里市炉山镇至下司洛邦村方向省道306北侧距炉山镇五里桥约0.5公里处	SBS I PY PE PE 3 10	/	2021-05-25	不透水性,可溶物含量,耐热性,低温柔性,拉力,接缝剥离强度,热老化,渗油性,延伸率	合格	/	/	≥500	846.0	≥500	623	≥30	32	≥30	37
4	弹性体改性沥青防水卷材	贵州围城防水保温科技有限公司	黔南州惠水县濛江街道办事处长田社区桥洞村四组	SBS I PY PE PE 3 10	/	2021-09-27	不透水性,可溶物含量,耐热性,低温柔性,拉力,接缝剥离强度,热老化,渗油性,延伸率	合格	/	/	≥500	947.0	≥500	719	≥30	34	≥30	36

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											最大峰拉力(纵向)		最大峰拉力(横向)		最大峰时延伸率(纵向)		最大峰时延伸率(横向)	
											标准值(N/50mm)	实测值(N/50mm)	标准值(N/50mm)	实测值(N/50mm)	标准值(%)	实测值(%)	标准值(%)	实测值(%)
5	弹性体改性沥青防水卷材	贵州圣元防水材料有限公司	黔南州惠水县濛江街道长田工业园区C区	SBS I PY PE PE 3 10	/	2021-06-14	不透水性, 可溶物含量, 耐热性, 低温柔性, 拉力, 接缝剥离强度, 热老化, 渗油性, 延伸率	合格	/	/	≥500	966.0	≥500	923	≥30	34	≥30	36
6	弹性体改性沥青防水卷材	贵州博浩防水建材有限公司	黔南州龙里县开发区谷脚工业园	SBS I PY PE PE 3 10	/	2021-09-01	不透水性, 可溶物含量, 耐热性, 低温柔性, 拉力, 接缝剥离强度, 热老化, 渗油性, 延伸率	合格	/	/	≥500	566.0	≥500	516	≥30	31	≥30	31
7	弹性体改性沥青防水卷材	贵州永蓝伦晟防水科技有限公司	黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	SBS I PY PE PE 3 10	/	2021-09-01	不透水性, 可溶物含量, 耐热性, 低温柔性, 拉力, 接缝剥离强度, 热老化, 渗油性, 延伸率	合格	/	/	≥500	711.0	≥500	651	≥30	33	≥30	33
8	弹性体改性沥青防水卷材	贵州奥阔冠龙防水建材有限公司	黔南州长顺县山镇鼠场工业园区	SBS I PY PE PE 3 10	/	2021-09-01	不透水性, 可溶物含量, 耐热性, 低温柔性, 拉力, 接缝剥离强度, 热老化, 渗油性, 延伸率	合格	/	/	≥500	784.0	≥500	608	≥30	31	≥30	39

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											拉伸强度常温(23℃)(纵向)		拉伸强度常温(23℃)(横向)		拉伸强度高温(60℃)(纵向)		拉伸强度高温(60℃)(横向)	
											标准值MPa	实测值MPa	标准值MPa	实测值MPa	标准值MPa	实测值MPa	标准值MPa	实测值MPa
9	高分子防水材料-片材	贵州力强科技发展有限公司	遵义市绥阳县经济开发区路网1号路1期标准化厂房旁右侧	JS2-PE-25.0m×3.0m×1.2mm	/	2021-09-01	拉伸强度, 拉断伸长率, 撕裂强度, 不透水性, 低温弯折, 加热伸缩量, 热空气老化, 耐碱性	合格	/	/	≥16	22.2	≥16	21.4	≥6	17.1	≥6	15.7
10	高分子防水材料-片材	贵州时代铁建工程材料有限公司	安顺市平坝区夏云工业园S2地块黔中EDP内9号、18号厂房	JS2-PE-28.0m×3.0m×1.5mm	/	2021-10-17	拉伸强度, 拉断伸长率, 撕裂强度, 不透水性, 低温弯折, 加热伸缩量, 热空气老化, 耐碱性	合格	/	/	≥16	23.1	≥16	21.8	≥6	19.1	≥6	17.2
11	高分子防水材料-片材	贵州腾际环保科技有限公司	安顺市平坝区夏云工业园S2地块黔中EDP内9号、19号	JS2-PE-26.0m×3.0m×1.5mm	/	2021-09-01	拉伸强度, 拉断伸长率, 撕裂强度, 不透水性, 低温弯折, 加热伸缩量, 热空气老化, 耐碱性	合格	/	/	≥16	22.7	≥16	21.5	≥6	20.5	≥6	18.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											拉力(纵向)		拉力(横向)		拉断伸长率(纵向)		拉断伸长率(横向)	
											标准值(N/cm)	实测值(N/cm)	标准值(N/cm)	实测值(N/cm)	标准值(%)	实测值(%)	标准值(%)	实测值(%)
12	高分子防水材料-片材	贵州天海实业有限责任公司	安顺市平坝区夏云工业园区	YS-PE-29.0m×3.0m×1.5mm	/	2021-09-01	拉伸强度，拉断伸长率，撕裂强度，不透水性，低温弯折，加热伸缩量，热空气老化，耐碱性	合格	/	/	≥72	211.6	≥72	191.2	≥50	684	≥50	856

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											拉力(纵向)		拉力(横向)		最大拉力时延伸率(纵向)		最大拉力时延伸率(横向)	
											标准值(N/50mm)	实测值(N/50mm)	标准值(N/50mm)	实测值(N/50mm)	标准值(%)	实测值(%)	标准值(%)	实测值(%)
13	自粘改性沥青防水卷材	贵州天虹汇鑫科技有限公司	贵阳市修文县小箐乡龙山村	PY I PE 3.0 10	/	2021-10-13	剥离强度, 不透水性, 持粘性, 低温柔性, 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性, 热老化, 渗油性, 自粘沥青再剥离强度	合格	/	/	≥450	828.0	≥450	520	≥30	33	≥30	34
14	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州省完达美防水材料有限公司	黔东南州凯里市炉山镇至下司洛邦村方向省道306北侧距炉山镇五里桥约0.5公里处	PY I PE 3.0 10	/	2021-06-21	剥离强度, 不透水性, 持粘性, 低温柔性, 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性, 热老化, 渗油性, 自粘沥青再剥离强度	合格	/	/	≥350	740.0	≥350	624	≥30	31	≥30	35
15	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州博浩防水建材有限公司	黔南州龙里县开发区谷脚工业园	PY I PET 3.0 10	/	2021-09-01	剥离强度, 不透水性, 持粘性, 低温柔性, 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性, 热老化, 渗油性, 自粘沥青再剥离强度	合格	/	/	≥450	780.0	≥450	667	≥30	33	≥30	34

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											拉力(纵向)		拉力(横向)		最大拉力时延伸率(纵向)		最大拉力时延伸率(横向)	
											标准值(N/50mm)	实测值(N/50mm)	标准值(N/50mm)	实测值(N/50mm)	标准值(%)	实测值(%)	标准值(%)	实测值(%)
16	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州永蓝伦晟防水科技有限公司	黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	N I P E 1.5 20	/	2021-09-01	剥离强度, 不透水性, 持粘性, 低温柔性, 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性, 热老化, 渗油性, 自粘沥青再剥离强度	合格	/	/	≥150	350.0	≥150	326	≥200	247	≥200	269
17	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州奥阔冠龙防水建材有限公司	黔南州长顺县山镇鼠场工业园区	P Y I P E 1.5 20	/	2021-09-01	剥离强度, 不透水性, 持粘性, 低温柔性, 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性, 热老化, 渗油性, 自粘沥青再剥离强度	合格	/	/	≥350	498.0	≥350	422	≥30	35	≥30	37

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											拉力(纵向)		拉力(横向)		最大拉力时延伸率(纵向)		最大拉力时延伸率(横向)	
											标准值(N/50mm)	实测值(N/50mm)	标准值(N/50mm)	实测值(N/50mm)	标准值(%)	实测值(%)	标准值(%)	实测值(%)
18	湿铺防水卷材	贵州围城防水保温科技有限公司	黔南州惠水县濛江街道办事处长田社区桥洞村四组	HD 1.5-20	/	2021-09-15	可溶物含量, 拉伸性能, 撕裂力, 耐热性, 低温柔性, 不透水性, 卷材与卷材剥离强度, 渗油性, 持粘性, 与水泥砂浆剥离强度, 热老化, 尺寸变化率, 热稳定性	合格	/	/	≥300	432.0	≥300	386	≥50	69	≥50	81