

附件

省市场监管局建筑用石材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											弯曲强度		耐磨性	
											标准值(MPa)	实测值(MPa)	标准值(l/cm³)	实测值(l/cm³)
1	天然花岗石建筑板材	贵州凌磊石业有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村	300×600×15 (mm)	/	2021-10-07	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性，放射性	合格	/	/	≥8.0	10.4	≥25	27
2	天然花岗石建筑板材	贵州创汇石材有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村	600×600×15 (mm)	/	2021-09-24	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性，放射性	合格	/	/	≥8.0	8.7	≥25	29
3	天然花岗石建筑板材	贵州健东石材有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村西部建材城A区8栋4号	300×600×15 (mm)	/	2021-10-26	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性，放射性	合格	/	/	≥8.0	10	≥25	32
4	天然花岗石建筑板材	贵州鑫达鸿通贸易有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村西部石材城内A8栋23号	300×600×18 (mm)	/	2021-10-04	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性，放射性	合格	/	/	≥8.0	9	≥25	30
5	天然花岗石建筑板材	贵州贵磊石业商贸有限公司	贵阳市花溪区石板镇金石产业园大商汇城A4栋09号	600×300×30 (mm)	/	2021-10-09	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性，放射性	合格	/	/	≥8.0	8.4	≥25	34

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											弯曲强度		耐磨性	
											标准值(MPa)	实测值(MPa)	标准值(l/cm³)	实测值(l/cm³)
6	天然花岗石建筑板材	贵州贵磊石业商贸有限公司	贵阳市花溪区石板镇金石产业园大商汇城A4栋09号	300×600×20 (mm)	/	2021-10-14	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性，放射性	合格	/	/	≥8.0	11.5	≥25	31
7	天然花岗石建筑板材	贵州新兴盛石材有限公司	贵阳市花溪区石板镇金石产业园大商汇城A栋40号	600×300×23 (mm)	/	2021-10-09	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性，放射性	合格	/	/	≥8.0	8.8	≥25	34
8	天然花岗石建筑板材	贵州新兴盛石材有限公司	贵阳市花溪区石板镇金石产业园大商汇城A栋40号	600×600×15 (mm)	/	2021-09-24	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性，放射性	合格	/	/	≥8.0	11.6	≥25	38
9	天然花岗石建筑板材	贵州鑫德磊石材有限公司	贵阳市经济技术开发区中曹司中曹路97号威龙石材城B区59号门面	300×600×20 (mm)	/	2021-09-04	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性，放射性	合格	/	/	≥8.0	8.1	≥25	32
10	天然石灰石建筑石材	关岭自治县广盛源石材有限责任公司	安顺市关岭县关索镇西龙村	600×300×50 (mm)	/	2021-09-23	加工质量，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥6.9	9.5	≥10	23
11	天然大理石建筑板材	贵州晨春石业有限公司	安顺市镇宁县丁旗街道办事处马鞍山村	600×300×30 (mm)	/	2021-09-05	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥7.0	8.7	≥10	28

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											弯曲强度		耐磨性	
											标准值(MPa)	实测值(MPa)	标准值(l/cm³)	实测值(l/cm³)
12	天然大理石建筑板材	贵州六和石材有限公司	安顺市紫云县猫营镇关口村	600×300×18 (mm)	/	2021-09-26	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥7.0	7.5	≥10	17
13	天然大理石板材	贵州石阡武陵矿业发展有限公司	铜仁市石阡县工业园区	600×300×30 (mm)	/	2021-09-13	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥7.0	7.1	≥10	21
14	天然大理石板材	贵州石阡恒源矿业有限公司	铜仁市石阡县泉都街道新场村鸭背工业园区17号	600×300×18 (mm)	/	2021-09-14	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥7.0	10	≥10	17
15	天然大理石板材	贵州巨鼎实业有限公司	铜仁市思南县城北江岸名都三组团3号楼二单元703室	600×300×30 (mm)	/	2021-06-04	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥7.0	12.3	≥10	25
16	天然大理石板材	贵州玉丰实业有限公司	铜仁市思南县赵家坝工业园区	600×300×16 (mm)	/	2021-08-19	加工质量，体积密度，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥7.0	8.1	≥10	22
17	天然板石	锦屏县天宇石材有限公司	黔东南州锦屏县启蒙镇地茶村	300×600×30 (mm)	/	2021-08-06	加工质量，弯曲强度，吸水率，耐气候性软化深度，耐磨性	合格	/	/	≥20.0	27.1	≥8	28

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											弯曲强度		耐磨性	
											标准值(MPa)	实测值(MPa)	标准值(l/cm³)	实测值(l/cm³)
18	天然石灰石建筑板材	贵州玉林石材有限公司	黔西南州安龙县招堤街道办事处顺城街城东集贸市场	600×300×18 (mm)	/	2021-09-23	加工质量，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥3.4	5.3	≥10	17
19	天然石灰石建筑板材	贵州银拓斯石材有限公司	黔西南州贞丰县北盘江镇猫猫寨村小纳堕组	600×150×18 (mm)	/	2021-09-23	加工质量，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥3.4	5.3	≥10	18
20	天然石灰石建筑板材	贵州省贞丰县安达石业民族工艺有限责任公司	黔西南州贞丰县龙场镇上水桥村	600×300×20 (mm)	/	2021-09-05	加工质量，吸水率，弯曲强度，压缩强度，耐磨性	合格	/	/	≥3.4	20.2	≥10	14