

贵州省市场监管局2022年流通领域建筑防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	SAM921高强度自粘沥青防水卷材	花溪区三枝叶建材经营部	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡改毛村八组203	东方雨虹+图形商标	昆明风行防水材料有限公司	云南省昆明市安宁市禄脍街道办安丰营村委会上禄脍村	湿铺防水卷材 GB/T35467-2017-H D1.5-20	2021年11月28日	拉伸性能、撕裂力、耐热性、不透水性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、渗油性、持粘性、与水泥砂浆剥离强度、热老化、尺寸变化率、热稳定性	未发现不合格			
2	SAM980聚酯胎自粘沥青防水卷材	七星关区贺氏建材经营部	七星关区鸭池镇万丰国际城30幢130号	东方雨虹	昆明风行防水材料有限公司	云南省昆明市安宁市禄脍街道办安丰营村委会上禄脍村	湿铺防水卷材 GB/T35467-2017-PY S 3.0-10	2022年2月13日	可溶物含量、拉伸性能、撕裂力、耐热性、不透水性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、渗油性、持粘性、与水泥砂浆剥离强度、热老化、尺寸变化率、热稳定性	未发现不合格			
3	风行-150自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州丁敬言建筑装饰工程有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C	FASION风行	芜湖东方雨虹建筑材料有限公司	安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路5号	自粘卷材 N I PET 1.5 15 GB23441-2009	2022年06月18日	可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、热老化、渗油性、接缝剥离强度	未发现不合格			
4	SBS弹性体改性沥青防水卷材	铜仁市万山区华姆防水涂料店	贵州省铜仁市万山区丹都办事处西南商贸城二组团16栋1层2号门	/	科顺防水科技股份有限公司	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一	SBS I PY PE PE 3 10	购进日期：2021.11.20	可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、热老化、渗油性、接缝剥离强度	未发现不合格			
5	聚乙烯丙（涤）纶复合防水卷材	铜仁市万山区外邦建材齐龙商贸配送中心	贵州省铜仁市万山区谢桥西南商贸城二组团16栋1层9-22-23号门面	文字+图形商标	寿光市玉洋防水材料有限公司	山东省寿光市台兴工业园	350	购进日期：2022.08.10	拉伸性能、撕裂力、耐热性、不透水性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、渗油性、持粘性、与水泥砂浆剥离强度、热老化、尺寸变化率、热稳定性	不合格	纵向11.8，横向8.6；纵向17，横向19；纵向11，横向6；	≥50；≥100；	
6	SAM921高强度自粘沥青防水卷材	贵阳永鸿顺发物资经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场5栋1层25号	东方雨虹及图形商标	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	广东省惠州大亚湾石化区精工南环路1号	湿铺防水卷材-H D 1.5-20	2021年03月18日	拉伸性能、撕裂力、耐热性、不透水性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、渗油性、持粘性、与水泥砂浆剥离强度、热老化、尺寸变化率、热稳定性	未发现不合格			
7	APF-2000W压敏反应型高分子湿铺防水卷材	贵州新辰源建材有限公司	贵州省黔东南州兴义市桔山街道兴义大道大商汇B2组团3栋2号	/	重庆科顺新材料科技有限公司	重庆市长寿区化北二路6号	20m ²	2022.6.11	可溶物含量、拉伸性能、撕裂力、耐热性、不透水性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、渗油性、持粘性、与水泥砂浆剥离强度、热老化、尺寸变化率、热稳定性	未发现不合格			

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	APF-600W湿铺防水卷材	贵州新辰源建材有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道兴义大道大商汇B2组团3栋2号	/	重庆科顺新材料科技有限公司	重庆市长寿区化北二路6号	面积：10m ²	2022.3.21	可溶物含量、拉伸性能、撕裂力、耐热性、不透水性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、渗油性、持粘性、与水泥砂浆剥离强度、热老化、尺寸变化率、热稳定性	未发现不合格			
9	自粘改性沥青防水卷材	凯里市凯胜商贸有限公司	贵州省凯里市新生路16号华亿大西部国际商贸城(一期)17栋1层1-1号	文字+图形商标	淮坊市丰源新型防水材料有限公司	/	2.0mm PY IPE	2022.7.23	可溶物含量、拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、渗油性、持粘性、热老化、尺寸稳定性、自粘沥青再剥离强度	不合格	6；0.6；0.6	≥15；≥1.5；≥1.5	
10	风行-300自粘聚合物改性沥青防水卷材	凯里市博瑞防水建材经营部	凯里市华亿大西部国际商贸城A2区3栋负一层8号	文字+图形商标	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	湖南岳阳云溪区绿色化工产业园杨帆大道	自粘卷材 PY I PE 3.0 10	2022年03月21日	可溶物含量、拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、渗油性、持粘性、热老化、自粘沥青再剥离强度	未发现不合格			
11	聚乙烯丙纶防水卷材	六盘水红桥新区博浪建材经营部	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区金果建材C区一楼卫浴区C119、140、141	世纪雨神	雨神防水集团	任丘市北辛庄乡苑临河村	400克	2021年06月05日	拉伸强度、撕裂强度（N）、不透水性、加热伸缩量、拉伸强度保持率、拉伸伸长率保持率、耐碱性、复合强度	不合格	纵向21,横向15.7；纵向：30；横向38；	≥50；≥100；	
12	自粘聚合物改性沥青防水卷材	雷山县源超建材经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇桂花街	图形及完达美商标	贵州省完达美防水材料有限责任公司	贵州省凯里市炉山工业园区	2.0mm PY I型	进货日期：2022.6.25	可溶物含量、拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、渗油性、持粘性、热老化、最大拉力时延伸率、尺寸稳定性、低温柔性、自粘沥青再剥离强度	不合格	纵向10，横向13；纵向9，横向12；	≥30	
13	水立顿300SBS改性沥青防水卷材（热熔）	钟山区小超防水经营部	贵州省六盘水市钟山区人民西路30号	东方雨虹	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	河北省唐山市丰南沿海工业区荣盛街18号	SBS I PY PE PE 3 10	2022年07月12日	可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、尺寸变化率、质量损失、渗油性、接缝剥离强度	未发现不合格			
14	聚乙烯丙（涤）纶合成高分子防水卷材	遵义湘诚兴达防水工程有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道湘源国际五交化机电城负一楼164号	图形商标	潍坊市博睿防水材料有限公司	山东省寿光市台头镇工业园	400g	/	拉伸强度、撕裂强度、不透水性、耐碱性、拉伸强度保持率、拉伸伸长率保持率、复合强度	不合格	纵向19.5,横向13.4；纵向31，横向43；纵向16，横向11；	≥50；≥100；	
15	聚乙烯丙（涤）纶高分子防水卷材	安顺市平坝区胜利防水建材经营部	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处天台山大道63-2	/	北京萬龍材料有限公司	丰台区花乡黄土岗村	FS2 400g	/	拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、加热伸缩量、热空气老化、拉伸强度保持率、拉断伸长率保持率、耐碱性、复合强度	不合格	纵向16.2，横向9.8；纵向24，横向20；纵向14，横向10；	≥50；≥100；	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	DCPS高分子自粘防水卷材	遵义巨流防水有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道湘源国际15栋9号门面	图形商标	湖北大禹九鼎新材料科技有限公司	湖北省孝感市应城市东马坊办事处东城工业园	湿铺防水卷材 HS 2.0-15	2022年5月18日	拉伸性能、撕裂力(N)、耐热性、不透水性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、渗油性、持粘性、与水泥砂浆剥离强度、热老化、低温柔性、尺寸变化率、热稳定性	未发现不合格			
17	自粘聚合物改性沥青防水卷材	遵义巨流防水有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道湘源国际15栋9号门面	图形商标	湖北大禹九鼎新材料科技有限公司	湖北省孝感市应城市东马坊办事处东城工业园	自粘卷材PY I PE 3.0 10	2022年6月9日	可溶物含量、拉伸性能、最大拉力时延伸率(%)、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、热老化、最大拉力时延伸率、尺寸稳定性、低温柔性、自粘沥青再剥离强度	未发现不合格			
18	风行-300SBS改性沥青防水卷材	贵州荣富创赢商贸有限公司	贵州省安顺市开发区黄果树大街天晟国际商贸城B区2栋1层13、14号铺	FASION风行	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	广东省惠州大亚湾石化区精工南环路1号	SBS I PY PE PE 3 10 GB18242-2008	2022年06月28日	可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉伸性能、热老化、低温柔性、尺寸变化率、质量损失、渗油性、接缝剥离强度	未发现不合格			
19	聚乙烯丙(涂)纶高分子防水卷材	盘州市宏发涂料厂	贵州省六盘水市盘州市翰林街道石油小区路口	力久	山东鲁帅防水科技有限公司	山东省寿光市台头镇工业园	300g 灰 FS2	/	拉伸性能、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、热老化、耐碱性、复合强度	不合格	纵向18.6, 横向11.9; 纵向16, 横向10	≥50; ≥50;	
20	聚合物改性沥青自粘防水卷材	都匀市唐平安建材五金矿配经营部	黔南州都匀市广惠办事处汽运公司西大门2号门面	/	怀化市建新建材有限公司	湖南省怀化市新晃县鱼市镇先锋工业园	I PY PE 2.0 -15	J210903-04	可溶物含量、拉伸性能、最大拉力时延伸率(%)、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、渗油性、持粘性、热老化、自粘沥青再剥离强度	不合格	纵向460, 横向260; 纵向横向: 3;	≥350; ≥30	
21	橡皮金自能长效防水贴	梁建春	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥中房48栋15号门面	图文商标	西牛皮防水科技有限公司	广西南宁市兴宁区三塘镇西牛皮科技园	10 m ² /卷	2022.5.6 22050662	持粘性、耐热性、低温柔性、防水贴与防水贴剥离强度、浸水处理、热处理、防水贴与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格			